



## ОПИСАНИЕ

GraffitiShield™ Nano является покрытием с двумя компонентами, используя химическую технологию Nano (многоэфирный siloxan с УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ добавками).

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Минимальное время работ (меньше чем 24 часа); система единственного слоя; продолжительность службы до 8 лет, очень тонкая толщина слоя; легкий в применении; чрезвычайно экономичный с точки зрения стоимости за квадратный метр.

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

GraffitiShield™ Nano является особенно подходящим для поверхностей, требующих длительной защиты от надписей на стенах для которых высокое эстетическое качество очень важно

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: Глянцевый

Цвет: Бесцветный/прозрачный

Плотность: 1.02g/cm<sup>3</sup>

Твердые частицы: 60 % объемом

Рекомендуемая толщина влажного слоя: ~20µm, сухого~12µm

Готовый к употреблению

VOC: Максимальный 275g/l.

Категория: j Sg

ЕС верхний предел: 500g/l (с 2010)

Время высыхания

при 20°C и 50%-ая относительная влажность:

До эксплуатации: 10 часов

Нанесение второго слоя: 12 часов

Полное отверждение: приблизительно 7 дней

Расход:

Теоретический:

30-50 м<sup>2</sup>/кг – сухой слой 12µm.

Практический:

Зависит от многих факторов, таких как пористость и грубость поверхностных и материальных потерь во время покрытия.

## **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть чистой, сухой, и свободной от грязи и жира.

Обработать поверхность с помощью щелочного обезжиривателя, затем смыть водой.

### **ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Смешайте А и компоненты В энергично в правильном отношении, пока не получится гомогенная смесь. Открыть крышку и подождать несколько минут, чтобы вышел воздух.

Основа:

800 граммов

Компонент:

200 граммов

Использовать в течение 2 часов после приготовления состава.

Нанесите один очень тонкий слой GraffitiShield Nano на чистую, сухую поверхность, свободную от грязи и жира.

Кисть:

Не растворять. Используйте кисти с длинноволосными натуральные волокнами.

Валик:

Не растворять. Используйте валик с микроволокнами или бархатом.

Безвоздушный распылитель:

Не растворять. Используйте оборудование (большой объем, низкое давление)

Очистка:

Используйте изопропиловый спирт.

## **РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА**

Минимальная окружающая температура: 10°C. относительная влажность: 85 %.

Поверхностная температура: 8-25°C.

### **ЗАМЕЧАНИЯ**

GraffitiShield, Nano является очень стойким к растворителям и химикатам. Удалите надписи на стенах Очистителем GraffitiShield..

GraffitiShield Nano останется полностью неповрежденным после многоразовых работ по очистке.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Соблюдайте инструкции безопасности, указанные в спецификации и на банке.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

6 месяцев с даты изготовления, при хранении в закрытой оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 0 ° до 30°C.

- Упаковка: 500ml-1L.