

**Описание:**

Водорастворимая бактерицидная высоко глянцевая акриловая краска.

Основные свойства:

Хорошая текучесть - хороший коэффициент заполнения - высокая кроющая способность, помогает поддерживать гигиеническую окружающую среду.

Рекомендации к применению:

Для отделки стен и потолков в зонах пониженного износа, где особая важность придается условиям гигиеничности.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия: Высокоглянцевый (блеск 60°C: > 80%)

Цвет Белый + цвета на заказ

Плотность 1.2 г/см³

Содержание твердых частиц По объему : 35-37%

По весу: 46-48%

Рекомендуемая толщина пленки:

мокрая пленка: +/- 90 микрон (расход: 11 м²/л)

сухая пленка: +/- 30 микрон (расход: 11 м²/л)

Точка воспламенения: не огнеопасный

Макс. содержание летучих органических соединений: 97 г/л макс.

Готовая для использования смесь (л) 97 г/л макс.

Категория А/і

Предельные величины допустимые в ЕС: 140 г/л (2007)/ 140 г/л (2010)

Время высыхания: 20°C/ 50% относительная влажность

Высыхание до контакта: 45 минут

Нанесения повторного слоя: +/- 4 ч

Полное отверждение: +/- 2 дня

Расход:

Теоретическая: 10-12 м²/л

Практическая: Практическая площадь покрытия зависит от многих факторов таких, как пористость и шероховатость минеральной поверхности, и нецелевой расход материала при нанесении.

Подготовка поверхности:

Окрашенная минеральная основа: наносить прямо на старый слой краски, глянцевые краски могут немного затереться.

Необработанные поверхности:

- На изделия из древесины нанесите слой Pegaprim (водорастворимый) или по желанию Fassiprim (на основе растворителя).
- На каменную кладку, штукатурку или бетон сначала нанесите покрытие Regalink. Поверхности с хорошим сцеплением или же немного присыпанные порошком необходимо сначала пропитать Regafix после очистки под высоким давлением.

Инструкция по применению:

Чтобы обеспечить однородность нанесения, материалы должны быть хорошо перемешаны перед нанесением.

Нанесение и разбавление:

Кисть: По желанию, не разбавлять.

Ролик: По желанию, не разбавлять.

Спрей с воздушным распылением: Возможно, разбавить водой.

Спрей с безвоздушным распылением: Распылитель: 018/Давление 180 бар

При необходимости разбавить небольшим количеством воды.

Растворитель: Вода.

Условия внешней среды при нанесении:

Минимум 10°C, максимум 80% влажность воздуха

Примечания:

Не применять при максимально ярком солнце или при слишком жарких погодных условиях, избегать слишком быстрого высыхания продукта и, соответственно, избегать уменьшения расхода.

Применение продукта **Biosan** не исключает необходимости очистки и дезинфекции в обычном порядке.

Безопасность:

Соблюдайте инструкции безопасности, указанные в спецификации и на банке.

Условия хранения:

2 года с даты изготовления продукта в герметичной банке при хранении в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, не подвергаясь воздействию прямых солнечных лучей при температуре от 5°C до 35°C.