



ОПИСАНИЕ

Антикоррозионное покрытие, изготовленное на основе растворителя, содержащее высокие полимеры. Для предотвращения ржавчины.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Водонепроницаемый, гибкий, упругий и эластичный материал - не содержит свинец, хромат цинка.

Длительное, превосходное сопротивление против химических веществ в атмосфере. Сохнет даже во влажных погодных условиях. Придерживается даже на сырых основаниях. Может быть покрыто толстым слоем.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для железа, гальванизированной стали, алюминия, цинка, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: Глянцевый (блеск 60 °:70 %)

Цвет: Серо-зеленый, бежево-серый, красный

Плотность: Приблизительно 1,15 г/см³

Содержание твердых частиц: В объеме: 46 ± 2 %

В весе: 55 ± 2 %

Рекомендуемая толщина слоя: Влажный слой: 370 - 425 микрон

Сухой слой: 170 - 195 микрон

Точка воспламенения: 28°C

VOC-содержание: 500 g/l максимальный.

Готовая к употреблению смесь: 500 g/l максимальный.

Категория: A/i

⇐ Предельные значения ЕС: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Высыхание для контакта с поверхностью: 45 мин при 20°C и влажности 50%

Повторно покрыть: через 24 - 48 часов

Полная отверждение: 1 неделя

Расход теоретический: 3 м²/л на один слой (для оптимальной защиты рекомендуется применять 2 слоя).

Практический: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, пористость и шероховатость поверхности, потеря материала во время нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирьте в случае необходимости. Произведите обычные процедуры по очистке поверхности от ржавчины (Sa2, St3). На влажном основании покройте первый слой кистью или валиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для получения однородной смеси хорошо размешайте материал перед использованием.

НАНЕСЕНИЕ

Кисть: Наносить не разбавляя.

Валик: Наносит не разбавляя.

Краскопульт: Не желательно.

Безвоздушный распылитель: Форсунка 018 - 021 / Давление: 200 - 220 баров. Не разбавлять.

Растворитель: Вода

УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Может применяться при низких температурах и при влажных погодных условиях.
Минимальная окружающая температура: -5°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

На новых гальванизированных и цинковых поверхностях применяют сначала слой Regacryl.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте инструкции безопасности, указанные в спецификации и на банке.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Продукт хранится 5 лет с даты выпуска в нераспечатанных банках. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, температура хранения от 5 до 35°C.

