



### ОПИСАНИЕ

Матовое устойчивое эластичное покрытие для реновационных работ. Идеально для реновации и декорации исторических и новых зданий.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Эластичность 500% - сохраняет эластичность при температуре минус 30°C – матовое – благодаря уникальному составу обладает высокими грязеотталкивающими свойствами – пропускает водяные пары – прекрасная сопротивляемость к старению в нормальных и промышленных условиях – в сочетании с текстильным материалом Murfill обеспечивает дополнительное механическое укрепление активных трещин.

### РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Покрытие стен и фасадов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Матовый	
	Блеск 60°: ± 4	
	Блеск 85°: ±3	
Цвет	Белый+пастельные	оттенки
	(смешиваются	
	миксером)	
Плотность	1,33 – 1,37 г/см <sup>3</sup> (белый)	
Содержание сухого вещества	по объему 47-50%	
	по весу 60-63%	
Рекомендуемая толщина слоя	влажный: 150 мкм (расход 200 г/м <sup>2</sup> )	
	сухой: 70 мкм (расход 200 г/м <sup>2</sup> )	
Воспламеняемость	не воспламеняется	
Содержание летучих органических соединений	30 г/л максимум	
В готовой смеси	30 г/л максимум	
Категория	A/i	
Ограничения по правилам ЕС	140 г/л (2007) /140 г/л (2010)	

### Время высыхания (при 20°C, относительная влажность 50%)

Высыхание для контакта с поверхностью	45 минут
Высыхание для эксплуатации	± 8 часов
Высыхание для нанесения второго слоя	24 часа
Полное высыхание – 2 дня	

